

# Manta MIT-48



Segmento: Industrial (<http://rockfibras.com.br/dev/mercado-e-aplicacoes/industrial/>)

## DESCRIÇÃO

Mantas flexíveis em lã de rocha THERMAX®, revestidas em uma das faces com tela de arame galvanizado. Com densidade nominal de 48 kg/m<sup>3</sup>, apresentam melhor desempenho em temperaturas operacionais máximas entre 150 e 250°C.

## APLICAÇÕES

Indicadas para isolamento térmico e acústico de superfícies cilíndricas, planas ou irregulares, caixas removíveis de flanges, curvas, válvulas etc.

Recomendadas para uso em caldeiras, fornos, filtros eletrostáticos e tubulações de grande diâmetro (acima de 30”).

A resistência a altas temperaturas, maleabilidade, flexibilidade e adaptabilidade das mantas permitem a sua utilização em equipamentos e tubulações de formas e diâmetros variados. Além disso, a tela metálica de suporte serve como elemento de fixação e permite grau de conformação elevado, facilitando sua aplicação em superfícies de geometria irregular.

## PROPRIEDADES

**Térmicas:** apresentam baixa condutividade térmica (ver gráfico), conservando energia e garantindo o conforto térmico a baixo custo.

**Acústicas:** possuem elevados índices de absorção acústica. Conjugadas com revestimentos massivos, são frequentemente utilizadas para reduzir o nível de ruído de tubulações e equipamentos industriais.

**Resiliência:** tendem a recuperar a espessura original após a retirada da força que causou a deformação.

**Resistência à água:** a lã de rocha THERMAX® é repelente à água devido aos aditivos adicionados ao produto, preservando as características originais depois de seco.

**Inércia química:** não atacam as superfícies com as quais mantêm contato, quer sejam do revestimento externo ou do casco/parede internos.

**Saúde:** material não classificável como cancerígeno: Grupo 3, segundo classificação da IARC (*International Agency for Research on Cancer*), órgão sediado em Lyon (França), pertencente à Organização Mundial de Saúde (OMS) e subordinado à Organização das Nações Unidas (ONU).

## COMPORTAMENTO AO FOGO



[Imprimir](#)


## ESPECIFICAÇÃO

Produto	Densidade nominal (kg/m <sup>3</sup> )	Dimensões (Comp. x Larg. x Esp.) (mm)	Embalagem
MIT-48	48	4000 x 1000 x 50	Saco plástico de polietileno
		4000 x 1000 x 63	
		3000 x 1000 x 75	
		2500 x 1000 x 100	

## PRODUTOS ESPECIAIS (SOB CONSULTA)

As mantas MIT-48 podem ser fornecidas em outras dimensões e espessuras. Oferecemos também acabamentos com tela em ambas as faces, com tela de aço inox, com revestimentos superficiais sob a tela tais como papel Kraft, véu de poliéster, alumínio reforçado (FSK) etc.

## CONDUTIVIDADE TÉRMICA (ASTM C 177)



## ESPESSURAS RECOMENDADAS

Temperatura de Operação (°C)	Espessura Recomendada (mm)
100	50
150	50
200	75
250	75
300	100

Estão à sua disposição (<mailto:sac@rockfibras.com.br>) as “Tabelas de perdas de calor e temperaturas superficiais externas em sistemas isolados com lã de rocha THERMAX®”.

Incombustíveis, segundo método da ISO 1182, as mantas MIT resistem a temperaturas até 750°C, sem modificar sua estrutura física. Além disso, suportam picos de temperatura superiores a 1000°C, com poucas alterações dimensionais e físicas, proporcionando segurança nos equipamentos sujeitos aos súbitos descontroles de temperatura.

Cálculos especiais para projetos podem ser solicitados (<mailto:sac@rockfibras.com.br>) ao nosso Departamento Técnico.

#### NORMAS

---

ABNT NBR 13047

Petrobras N-1618

ASTM C 592